GOMMA COMPATTA

EPDM

Elastomero per esterno, acqua e agenti atmosferici, con stabilità elevata verso ozono, ossigeno e radiazione UV.

GRADO DI RIFERIMENTO

Mescola EPDM Italia Belt (grado non indicato)

Proprietà tecniche

PROPRIETÀ	VALORE	UNITÀ	METODO	STATO DEL DATO
Densità	1,35	g/cm³	Italia Belt · p. 2	Italia Belt
Durezza	70	Shore A	Italia Belt · p. 2	Italia Belt
Resistenza a trazione	5,1	MPa	Italia Belt · p. 2	Italia Belt
Allungamento a rottura	250	%	Italia Belt · p. 2	Italia Belt
Temperatura di esercizio	−25 / +100	°C	Italia Belt · p. 2	Italia Belt

Punti di forza

- Eccellente resistenza a ozono, UV e intemperie
- Ottima tenuta ad acqua e vapore
- Ampio campo termico

Limiti d'impiego

- Non raccomandata per oli minerali e carburanti
- Verificare solventi idrocarburici
- Per vapore severo serve una mescola dedicata

APPLICAZIONI

Guarnizioni outdoor; Acqua, edilizia e HVAC; Serramenti e impiantistica

FONTE DEI DATI

Dati numerici: documento Italia Belt IB_EPDM.pdf.

La scheda descrive valori pubblicati, non il certificato del lotto. Verificare la mescola e l'idoneità all'applicazione prima dell'uso.