GOMMA COMPATTA

# NBR

Mescola di riferimento per guarnizioni a contatto con oli minerali, lubrificanti, carburanti e idrocarburi alifatici.

GRADO DI RIFERIMENTO

**Mescola NBR Italia Belt (grado non indicato)**

## Proprietà tecniche

| PROPRIETÀ | VALORE | UNITÀ | METODO | STATO DEL DATO |
|---|---|---|---|---|
| Densità | 1,50 | g/cm³ | Italia Belt · p. 2 | Italia Belt |
| Durezza | 70 | Shore A | Italia Belt · p. 2 | Italia Belt |
| Resistenza a trazione | 4 | MPa | Italia Belt · p. 2 | Italia Belt |
| Allungamento a rottura | 250 | % | Italia Belt · p. 2 | Italia Belt |
| Temperatura di esercizio | −20 / +80 | °C | Italia Belt · p. 2 | Italia Belt |

## Punti di forza

- Ottima resistenza a oli e carburanti
- Buona resistenza meccanica e all'abrasione
- Buona stabilità dimensionale

## Limiti d'impiego

- Non ideale per ozono, UV e lunga esposizione esterna
- Verificare solventi aromatici e fluidi ossidanti
- Compatibilità da validare sul fluido reale

APPLICAZIONI

Tenute per oli e lubrificanti; Automotive e impianti industriali; Guarnizioni statiche

FONTE DEI DATI

Dati numerici: documento Italia Belt IB_NBR.pdf.

La scheda descrive valori pubblicati, non il certificato del lotto. Verificare la mescola e l'idoneità all'applicazione prima dell'uso.